FREMADEM VEGE 80

Agent de protection



Huile de démoulage prêt à l'emploi. Base végétale

AVANTAGES PRODUIT

- Démoulage de haute qualité
- S'utilise sur tous types de banches
- Application facile par pulvérisation
- Etuvage possible jusqu'à 60° C

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- 

* émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

FREMADEM VEGE 80 est destiné aux démoulages différés, prêt à l'emploi, sa formulation à partir d'huile végétale est exempts de tout produit aromatique.

FREMADEM VEGE 80 répond parfaitement aux exigences d'hygiène des utilisateurs et aux textes réglementaires concernant l'environnement.

FREMADEM VEGE 80 est particulièrement adapté pour les banches neuves, les BAP et les BAN, supporte l'étuvage jusqu'à 60°C et s'utilise sur la plupart des coffrages pour la réalisation de bétons architectoniques en chantiers et en préfabrication.

FREMADEM VEGE 80 est compatible avec tous les liants hydrauliques et garantit l'obtention de parement de très haute qualité.

FREMADEM VEGE 80

Agent de protection

PROPRIÉTÉS

FREMADEM VEGE 80 est d'utilisation universelle sur la plupart des coffrages :

- Acier,
- Aluminium,
- Contreplaqué,
- Bois bakélisé,
- Aires de ciment traité, etc.

Pour les matières synthétiques de type polyester, polyuréthane ou caoutchouc, veuillez nous consulter.

CONSOMMATION

Selon les coffrages, 1 litre traite environ 30 à 60m² de surface.

TEINTE

Jaune paille.

CONDITIONNEMENT

Cuve : 1000 litres
Fût : 220 litres
Tonnelet : 30 litres
Bidon : 5 litres et 2 litres

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, et dépoussiérées.

2 - Mise en œuvre

FREMADEM VEGE 80 est prêt à l'emploi et s'applique au pulvérisateur, au chiffon, sous forme d'un film mince et uniforme.

3 - Application

FREMADEM VEGE 80 s'applique le plus régulièrement possible en 1 seule couche mince et sans excès. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

4 - Finition

FREMADEM VEGE 80 n'altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus sans problème. FREMADEM VEGE 80 ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

RECOMMANDATIONS

Eviter les excès de produit (phénomène de farinage). Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé. Aucun étiquetage ni restriction d'emploi. Utilisé dans des conditions normales d'emploi, FREMADEM VEGE 80 ne présente aucun inconvénient pour la peau et pour les voies respiratoires.
L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Le port de gants et de lunettes de protection est conseillé dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver abondamment avec de l'eau.

FREMADEM VEGE 80

Agent de protection

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.
Stockage et conservation : Deux ans en emballage d'origine fermé, à l'abri des fortes chaleurs.

PROCES VERBAUX – REFERENCES

CARSO – Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon n° 09-43769.
Conformité à la classification du SYNAD 2015 des agents de démoulage :

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE Version 2015		
SÉCURITÉ FEU		💧○
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	💧💧💧○
	COV	💧○○
	BIODÉGRADABILITÉ	💧💧○
💧 Critère favorable ○ Critère défavorable		

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Huile à base végétale
Aspect :	Liquide
Concentration huile ou solvant végétal :	> 50 %
Viscosité :	14 secondes +/- 1 à la coupe Ford n° 4 à 20°C
Couleur :	Jaune paille
Densité :	0,86 kg/l
Point éclair :	79,5°C
Biodégradabilité ultime :	> 60 % à 28 jours selon norme NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F après évaporation
COV :	De 25 à 50 %
Températures limites d'application :	+ 5°C à + 60°C
Résistance au froid :	Le produit ne gèle pas mais s'épaissit au froid sans perdre ses propriétés (jusqu'à -35°C)
Solubilité et nettoyage des outils :	Détergent écologique

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Edition du 1er trimestre 2015.

FREMA
PRODUITS ET PROCÉDÉS POUR LA CONSTRUCTION
www.frema-technologies.com
FRANÇAISE DES RÉSINES SYNTHÉTIQUES, ÉMULSIONS, MORTIERS SPÉCIAUX, ADJUVANTS
ZI LA NOZOLLE, RUE DE L'ORME - 91540 FONTENAY LE VICOMTE - FRANCE
TÉL. : (33) 0/1 64 57 37 37 - FAX : (33) 0/1 64 57 30 39
commercial@frema-technologies.com / export@frema-technologies.com