PMC DELOY
RHONE-ALPES
TECHNO-BAT RHONE ALPES

NOUVEAU CHEZ TECHNO BAT - RHONE ALPES





LA MOUSSE DE RESERVATION EN POLYETHYLENE EXTRUDE

Réutilisable et recyclable elle sert à réaliser des réservations.

Pour réservations dalles et murs

CARACTERISTIQUES :

CARACTERISTIQUES			
PROPRIETE	METHODE D ESSAI	UNITE	VALEUR
PHYSIQUE			
Densité Nominale	ASTM D3575-08.Suffix W. ISO 845-2006	Kg/m2	16
Dimension cellule	BS 4443/1 mat.4	taille 25 mm	≥20
MECANIQUE			
Résistance à la compression Verticale 25% Verticale 50% (100 mm vitesse de compression)	ASTM D3575 -08.Suffix D ISO 7214-2007	Kpa	 28 75
Résistance à la compression			
25% (4a compression) 50% (4a compression) 70% (4a compression)	ISO 3386 1986 part 1 DIN 53577	Kpa	14 64 169
Déformation permanente à la compression	ASTM D 3575-08. 50% Compression	%	30
Creep Fluage compressif 0,8 psi-5,6 kg/dm2	ASTM D 357-5-08.Suffix BB 168 hrs	%	14
Creep fluage compressif 0,8 psi-5,6 kg/dm2	ASTM D 357-5-08.Suffix BB 1000 hrs	%	25
Résistance maximale à la traction cérique (MD/CD)	ASTM D 357-5-08.Suffix T ISO 1798 2008	Kpa	180 150
Allongement à la traction (MC/CD)	ASTM D3575-08 Suffix T ISO 1798-2006	%	75 65
Résistance au déchirement (MD/CD)	ASTM D3575-08 Suffix G	N/C M	12 7
TERMIQUE			
Conductivité thermique	ASTM C-177 ISO8301	%	0,055
Comportement au feu Transpositions automatiques	FMVSS 302		Passé
Stabilité thermique 24 heures à 70°C	ASTM D3575-08 Suffix S ISO 2796	%	≤3

CONTACTEZ NOUS !!! ☺

04 78 80 82 26 – direction@pmcdeloy.fr